

NR 1  
NÅ ENDA  
BEDRE

TILBAKE  
**24T**  
PÅ BANEN

## Bona SuperSport HD

Sports floor lacquer

- ✓ Excellent resistance
- ✓ Very low indoor air emissions
- ✓ Easy to maintain

4 3 2 1 0

4 liter 2 liter 1 liter 0,5 liter



2 komponenter i separate beholdere for raskere og bedre bruk  
2 komponenter i separate beholdere for raskere og bedre bruk  
Ved bruk av komponenter i plast beholdere skal produktet oppbevares  
Børne- og dyreliv er spesielt utsatt for skade av miljøforurening

4,6 L

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona SuperSport HD

**BONA SUPERSPORT SYSTEM** – GRUNNLAGET FOR SUKSESS

GULVKOMPAGNIET AS 

[bona.com/supersportHD](http://bona.com/supersportHD)

**Bona**<sup>®</sup>



## Bona SuperSport HD

### Grunnlaget for suksess

Premium to-komponent vannbasert 100% polyuretan idrettslakk spesielt formulert for profesjonell bruk på tregulv. Gir en tøff polyuretanfinish i høy kvalitet som samsvarer med den europeiske standarden for innendørs idrettsgulv. Klar, ikke-gulnende sammensetning.



#### PÅFØRING

Tilsett 8% SuperSport HD-herder i lakken og rist blandingen grundig i 1 minutt. Blanding skal brukes direkte eller minst innen 2 timer. Påfør lakken med en Bona lakksvaber eller en Bona Rulle. Rull med en jevn flytende bevegelse, og unngå dammer. Hold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping. La tørke ordentlig før du påfører ytterligere lag. Forvent litt lengre tørketid for hvert lag som påføres. Gjør om nødvendig en mellomsliping med Bona Sand Scrad Pad + Wings grid 150 og fjern støv før du legger på et siste lag med lakk. Klar til neste kamp etter 24 timer. På nye, ubehandlede gulv og gulv som er nedslippt skal det benyttes Bona Sportive Primer i første strøk.

#### NØKKELFORDELER

- Tilbake på banen etter 24 timer
- Særdeles god motstandskraft mot riper, slitasje og kjemi
- For idrett og flerbruk

#### TEKNISKE DATA

<b>Type lakk:</b>	2-komp. vannbasert 100% polyuretan lakk
<b>Glansgrad (at 60°):</b>	Matt ca. 20%

#### TEKNISKE DATA (forts.)

<b>Blandingsforhold:</b>	1 del Herder til 1 L SuperSport HD eller 0.41 L Herder til 4,59 L SuperSport HD (≈8 vol%)
<b>Brukstid:</b>	2 timer ved 20°C (kortere hvis varmere)
<b>Fortynning:</b>	Hvis ønskelig, bland ut med Bona Retarder (4%) for lenger åpentid.
<b>Tørketid:</b>	- For pålegging av nytt strøk 3 timer* - Full utherdning: 3 dager*
<b>Påføring:</b>	Bona lakksvaber eller Bona rulle
<b>Forbruk:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) pr strøk
<b>Sikkerhet:</b>	Lakk: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se sikkerhetsdatablad)
<b>Rengjøring:</b>	Tørk av mest mulig med papir og skyll med med minst mulig vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
<b>Holdbarhet:</b>	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalkanne
<b>Lagring/transport:</b>	Temperaturen må ikke være under +5°C eller over +25°C under lagring og transport.
<b>Avfall:</b>	Produktrester og tomemballasje behandles i hht. lokale bestemmelser.
<b>Forpakning:</b>	3 x 5 liter (24 esker pr pall)
<b>Sertifisering:</b>	EN 14904:2006; godkjent, FIBA Sertifisert

\* under normale klimatiske forhold, 20 ° C / 60% RF. Sørg for god ventilasjon til enhver tid under bruk. Herdingsprosessen tar omtrent 3 dager (90% herdet på 24 timer, 100% etter 72 timer). Ikke legg på tepper før gulvet er helt herdet. Gulvet kan taes i bruk etter 24 timer, men er fortsatt mer utsatt for slitasje eller riping til det er helt herdet. Den første uken skal kun tørre renholdsmetoder benyttes.

#### Importør:

Gulvkompaniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo  
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no - www.gulvkompaniet.com